



LUCITE® Uni-Filler

Matt fényű, a DIN 55945 szerinti műanyag diszperziós, szálerősített, univerzális töltött festék egy rendszerben a LUCITE® House-Paint, LUCITE® Silico Tec és LUCITE® Silico Therm bevonatrendszerekkel.

Felhasználási terület

A 19. sz. BFS adatlapnak megfelelően kül-és beltéri repedésáthidaló bevonat. Vakolt felületek és régi hordozóképes diszperziós bevonatrendszerek bevonására alkalmazható.

Terméktulajdonságok

- a felület struktúráját kiegyenlíti
- páraáteresztő
- diszperziós- és szilikongyantas emulziós festékekkel átfesthető
- vízzel oldható
- szagsemleges
- sima felületek tapadásközvetítő bevonataként alkalmazható
- MIX Plus rendszerben több színárnyalatban színre keverhető, színezhető

Kiszerezés: 18,00 kg

Színárnyalatok: Fehér /

LUCITE® Uni-Filler a MixPlus színkeverő rendszerben színkeverőgéppel, számos ismert színkártya világosabb színárnyalatában, 70-es világosságú értékig színre keverhető.

Műszaki adatok

Fényességi fok:	matt / a DIN EN 1062 szerint G ₃ besorolású
Száraz rétegvastagsága:	200 – 400 µm / a DIN EN 1062 szerint E ₄ besorolású
Max. szemcseméret:	< 1500 µm / a DIN EN 1062 szerint S ₃ besorolású
Egyenértékű légréteg vastagság:	S _d – érték = 0,35 m / a DIN EN 1062 szerint V ₂ besorolású
Felületi vízfelvétel:	w - érték = 0,03 [kg / (m ² x h ^{0,5})] / a DIN EN 1062 szerint W ₃ besorolású
Sűrűség (20°C):	1,45 g/ml (középtérték)
Viszkózitás:	felhordásra alkalma módon kerül kiszerezve, hígítani nem szükséges.
Kiadósság:	kb. 600-800 gr / m ² / réteg
	Pontos kiadóssági értéket az alapfelületi tulajdonságok szerint közvetlenül a bevonni kívánt felületen, adott esetben próba készítésével lehet nyerni.
Felhordási hőmérséklet:	legalább + 8 °C

Felhordási adatok**Felhasználás előtt a terméket, gondosan fel kell keverni.**

Száradási idő 20°C -on és 65 % rel. páratartalom esetén:	kb. 12 óra után felülete megszárad, átfesthető. Kikeményedik és terhelhető 3 nap után. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom a száradási időt jelentősen, negatív irányba befolyásolhatja.
Felhordás:	A LUCITE® Uni- Filler felhasználásra alkalmas módon kerül forgalomba Ecsetelés / hengerezés - ecset, henger és szélesebb kefe segítségével. Az anyagot (csak) szükség esetén, vízzel lehet megfelelő állapottúra hígítani.
Tárolás:	Feltétlenül fagymentes helyen tárolandó. A megkezdett, hígítatlan kiszerezéseket jól vissza kell zárni és azok ismét felhasználhatóak. Bontatlan állapotban 24 hónapig tárolható. Gyártási dátumot lásd a kiszerezésen megnyomva.
Munkaeszközök tisztítása:	Használat után azonnal, tiszta vízzel. A munkaeszközöket munkakezdés előtt és után alaposan meg kell tisztítani.

Felület előkezelés / Rétegfelépítés

Az alapfelületeknek hordozóképesnek, szilárdnak, száraznak, szennyeződéstől-, sókivirágzástól-, elszínezőanyagoktól-,

penészgombától-, elválasztószerektől-, lisztessedéstől mentesnek kell lennie.

A meglévő régi átfestendő bevonatokat tapadó- és hordozókéesség szemszögéből meg kell vizsgálni. Kérjük, vegyék figyelembe a VOB. C rész. DIN 18363 3. bekezdés és a mindenkor BFS- adatlap előírásait. A felülettisztítási munkáknál a mindenkor hatályos előírásokat be kell tartani.

Munkakezdés előtt mintafelület készítését javasoljuk, ezzel a festék megfelelő tapadását és felületképzését ellenőrizzük. Erősebb, egyenetlen nedvzívású, vagy krétásodó alapfelületeket előzetesen mélyalapozóval (LUCITE® Sealer) kell equalizálni.

Penésszel szennyezett felületeket a kereskedelembe kapható tetszőleges penészseltávolító szerrel kell alaposan lekezelni (kérjük, a mindenkor érvényes vonatkozó Műszaki Adatlapokban foglaltakat és felhordási utalásokat betartani) és alaposan ki kell szárítani, szárazon kell tartani

Rendelkezésre állnak kiegészítő termékeink **LUCITE® Algisan** és **LUCITE® Algizid plus** (kezelő és adalékanyag), melyekkel a már mohával, algával, gombával és zuzmóval szennyezett felületek kezelése, valamint a termékeinknek egy utólagos gombaölő adalékanyaggal való erősítése a helyszínen lehetséges. A felületek szennyezettségét az adalékanyagunk használatával egyértelműen késleltetni lehet. (lásd műszaki adatlapoknak megfelelően)

A közvetlen objektum környezetnek és homlokzat felületek konstruktív védelmének értékelése elengedhetetlen.

A konstruktív intézkedések által a nedvesség hatásnak csökkennie kell, pld:

- megfelelő tető és bádoggiugró,
- keletkező víz célzott elvezetése,
- hőhíd elkerülése,
- kondenzáció megakadályozása,
- sima épületrész felületek,
- Fröccsenő víz elleni védelem (aljzat, lábázat kialakítás, bádogborítás, párkányok, teraszok) által.

Azért, hogy a nedvességet, a szennyeződések, az alga és gomba megtelepedés későbbi következményeit elkerülhessük a homlokzaton karbantartási intézkedéseket kell végre hajtani:

- felszíni vizek elvezetése az objektumról
- ereszcatorna tisztítása
- hibák elhárítása vízvezetékeknél
- vízszigetelések és tágulási hézagok átvizsgálása és esetleges felújítása
- megjelenő nedvesség elkerülése (vízelvezető ellenőrzése)
- hó eltakarítás
- esetleg homlokzattakarítás (pld. gőzsugárral)
- megjelenő növény megtelepedések eltávolítása: zöldmentes övezet legalább 3m legyen

Adalékanyaggal kevert termékekre a 080111 hulladékkód érvényes. Kérjük vegyék figyelembe, hogy biocid tartamú termékek speciális bánásmódot igényelnek (felhordás, tárolás stb.). Lásd a megfelelő LUCITE® – adalékanyagok műszaki adatlapját.

Munkakezdés előtt mintafelület készítését javasoljuk, ezzel a festék megfelelő tapadását és felületképzését ellenőrizzük. Tartósan rugalmas fugázóanyagokra, (szilikon, akril fugázó) és tömítő profilokra alapvetően nem alkalmazható.

A bevonható alapfelületek és azok előkezelése:

PII és PIII-as vakolatcsoportba sorolt alapvakolatok (Új vakolt felületek, melyek az időjárás terhelése szerint 2-4 hétig kezeletlenül állnak. Utólagos vakolatjavításokat jól ki kell kötni és száradni kell hagyni!)	Szilárd, normál nedvszívású vakolt felületekre a LUCITE® Uni-Filler-t max. 5% vízzel hígítva kell felhordani. Erős nedvszívású alapfelületeket LUCITE® Sealer mélyalapozóval kell előzetesen kezelni.
Beton	Szennyeződött, vagy cementtejes betonfelületeket mechanikus úton csiszolással, vagy magasnyomású mosással kell az érvényes helyi előírások szerint előkészíteni. Erős nedvszívású alapfelületeket LUCITE® Sealer mélyalapozóval kell előzetesen kezelni.
Hordozóképes diszperziós festékbevonatok	A szennyeződött, krétásodott régi festékbevonatokat magasnyomású mosással, kézi lemosással, vagy más alkalmas módon kell az érvényes helyi előírások szerint előkészíteni. LUCITE® Uni-Filler-t max. 5% vízzel hígítva kell felhordani.
Hordozóképes, szilárd műgyantás vékonyvakolatok	A régi vékonyvakolatokat az arra alkalmas módon kell megtisztítani. A homlokzat nedves tisztítása esetén a további munkálatok előtt a felületet jól ki kell szárítani. LUCITE® Uni-Filler-t max. 5% vízzel hígítva kell felhordani.
Só kivirágzásos, salétromos felületek	Só kivirágzást, salétromréteget szárazon át kell kefélni és el kell távolítani. A felületet CD- speciális alapozóval kell bevonni. A kezelt felület tartósságáért szavatosságot nem lehet átvállalni (megfontolásból jelezzük).

Első alapréteggként a LUCITE® Uni-Filler-t egy egyenletes vastag rétegben, szükség esetén max. 5% vízzel hígítva kell felhordani.

Kontrasztúsz, egymástól elütően színezett, erősen szennyezett, vagy egyenetlen nedvszívású alapfelületek esetében szükséges lehet egy további, köztes réteg felvitelére is. Ezt a második, köztes réteget szükség szerint 5% vízzel lehet hígítani.

Biztonsági adatok:

A termék besorolását, jelöléseit annak aktuális Biztonságtechnikai Adatlapja tartalmazza, kérje kereskedőjétől, illetve területi képviselőinktől.

Termék kód / GIS kód a BG-BAU –GISBAU szerint:

Lásd a termék címkéjén és az aktuális Biztonságtechnikai Adatlapon (7.3-as bekezdés).

A kezelési utasítás megfelel a Veszélyes anyagok 14§. szerinti osztályba sorolásának, mely német nyelven az alábbi oldalon tekinthető meg: <http://www.wingis-online.de/>.

Kérjük vegyék figyelembe a Biztonsági adatlap előírásait.**Különleges tudnivalók**

Kérjük tartsák be a BFS (Festék és Értékvédelemi Szövetségi Bizottság festék és fizikai eszközök védelme Majna-Frankfurt) mindenkorin adatlapjainak előírásait.

Az azbeszttartamú felületeknél munkaközben feltétlenül tartsák be a TRGS 519 szabályozás előírásait.

Ismeretlen bevonatoknál mintafelület készítését javasoljuk, további tapadási vizsgálattal a (keresztvágásos) DIN EN ISO 2409 szabvány szerint.

Optikailag összefüggő felületek bevonásakor ügyelni kell arra, hogy a festék ugyanabból a gyártásból származzon és/vagy szükséges a teljes mennyiséget egyszerre összekeverni.

A felületeknek szennyeződés-, és laza részekről mentesnek, száraznak és hordozóképesnek kell lenni. Vegyük figyelembe a DIN 18363 szabvány Építőipari Szolgáltatások előírásainak (VOB) C részének 3.bekezdését.

Különbéféle lerakódásokkal erősen szennyezett felületeket pl. korom, nikotin, zsír, olaj stb. a munka megkezdése előtt Anlauger-el (nagyhatású felületi tisztító szer) kell alaposan megtisztítani. A megfelelő száradási időt be kell tartani!

Ismeretlen vagy bizonytalan összetételű felületeknél mintafelület készítést javaslunk.

A bevonni kívánt alapfelület hordozóképességét meg kell vizsgálni. A fellazult régi bevonatokat el kell távolítani,

A színezett LUCITE® Uni-Filler, a kevert színnek megfelelően csekély mértékben oldószert tartalmazhat.

Lágyító anyagot tartalmazó termékekkel való találkozásnál (ajtó, ablaktömítések stb.) az átfesthetőségre vonatkozó nyilatkozatot a tömítőanyag gyártójától meg kell kérni, ill. próbafestést kell végezni.

Kérdésem felületek festése esetén kérjük a munkakezdés előtt, egyeztessenek a műszaki tanácsadó kollégánkkal.

Alacsony hőmérséklet és / vagy rossz szellőzés és szellőztetés a száradásra negatív hatással lehet.

Használat előtt a terméken lévő jelöléseket és termékinformációkat, tanulmányozni kell, meg kell ismerni.

Általános tudnivalók

Fentiekben közölt adatok a legújabb termékfejlesztési- és alkalmazástechnikai adatok szerint lettek megadva, tartalmazzák a vonatkozó utalásokat. Leírást ad Önöknek a termékről, valamint információkat a termék használatáról és felhordhatóságáról.

Tekintettel a sokrétűsége, különféle eltérésekre, a mindenkori munkakörülményekre és felhasznált anyagokra vonatkozóan termékleírásunkat nem tudjuk minden egyedi esetre érvényesíteni.

A kezelt felület élettartamának meghosszabításához megfelelő időben esedékes utógondozó- felújító munkálatok szükségesek.

Amennyiben az általunk nem meghatározott tulajdonságok és alkalmazhatóságok kérdése merül fel úgy a termék egy meghatározott célnak megfelelő felhasználhatóságát írásban biztosítjuk, alkalmazástechnikai tanácsadó szolgálatunk legjobb ismeretei szerint amilyen gyorsan csak lehet, minden esetben kötelezettség nélkül.

Az előző, vonatkozó kiadások érvényességüket veszítik.

Alkalmazástechnikai ajánlásaink, melyeket az eladóknak / felhasználóknak a mindenkori technika legújabb álláspontja szerint a legjobb tudásunk alapján nyújtunk, kötelezettség nélküliek.

A termék adásvételi szerződéséből nincs megalapozott szerződéses jogviszony és nincs mellékkötelezettség vállalás. Ezen kívül ez nem menti fel az eladókat / felhasználókat arról, hogy termékeinket saját képességük alapján a megfelelő rendeltetés szerint saját hatáskörükben ellenőrizék.

Egyebek vonatkozásában, Általános Szerződési feltételeink érvényesek.

Jelen adatlap megjelenésével a korábbi összes érintett adatlap változatok adatai, érvényességüket veszítik.

Műszaki felvilágosítás és információk esetén kérjük forduljanak a +492330/926285 (hotline) telefonszámon (német nyelvű) alkalmazástechnikai részlegünkhöz ill. magyarországi kereskedelmi képviselőünkhöz .

További információkat a www.cd-color.hu honlapunkról lehet lehívni.

L- 5015 LUCITE® Uni-Filler 310815 FL



CD-Color
GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstarsse 58

Tel. (+49) 02330/926-0
Fax (+49) 02330/926-580
www.cd-color.de
info@cd-color.de

A DÖRKEN csoport tagja

